

# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



## Sposób stosowania simplicol expert

### Jakie rodzaje tekstyliów można farbować?

Barwnik do tkanin simplicol dla ekspertów można stosować do wełny (z wyjątkiem kaszmiru, moheru, angory) i jedwabiu oraz ws- zystkich tkanin z bawełny, wiskozy, lnu i tkanin mieszanych. Tkaniny mieszane są tekstyliami wyprodukowanymi z w/w włókien naturalnych z domieszką maksymalnie 50 % poli- estru, poliamidu i poliakrylu. Na tkaninach mieszanych efekt barwienia jest jaśniejszy. Kolor przedstawiony na etykiecie można uzyskać na białych tkaninach. Na materiałach w innym kolorze powstają odcienie mieszane.



1

### Przygotowanie:

Jedno opakowanie wystarcza do zafarbo- wania ok. 300 g materiału na głęboki kolor. W przypadku większej ilości prania efekt barwienia będzie jaśniejszy.

Materiał musi być czysty i niepoplamiony. Przed barwieniem należy wypłukać płyny do płukania tkanin, apretury i środki do dezynfekcji prania.



2

### Farbowanie w pralce:

Czysty materiał włożyć luzem do pralki. Rozciąć woreczek od góry i ustawić na ubraniach w bębnie. Ewentualnie dodać utrwalcz do dozownika płynu do płu- kania. Uruchomić program lekkiego prania 60 °C bez prania wstępnego, jeśli to możliwe z przyciskiem Woda Plus. W przypadku jedwabiu dodać 750 ml octu do dozownika na środek piorący. Po farbowaniu wyjąć woreczek z bębna i wy- prać zafarbowane tkaniny w temp. maks. 40 °C w programie do tkanin delikatnych.

Więcej inspiracji można znaleźć w naszym serwisie YouTube

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL



# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



### Farbowanie w misce i w wiadrze:

Założyć gumowe rękawiczki. Wlać 6 litrów wody o temperaturze 60 °C do miski/ wiadra z tworzywa sztucznego (odpowiada 4 l wrzącej wody i 2 l zimnej wody). Rozpuścić w misce/wiadrze całą zawartość woreczka. Tylko w przypadku jedwabiu dodać 300 ml octu (lub 50 ml esencji octowej 25 %). Czysty materiał całkowicie zanurzyć i farbować przez godzinę, od czasu do czasu mieszając. Następnie wyprać tkaninę przy użyciu środka piorącego w temp. 40 °C.



### Farbowanie wełny i jedwabiu w garnku:

Tę metodę zaleca się w przypadku bardzo delikatnego jedwabiu, wełny (z wyjątkiem moheru, kaszmiru, angory) i mieszanek wełny, których nie można farbować w pralce ani w misce. Wbrew informacjom producenta farbowanie można przeprowadzić w temperaturze 60° lub wyższej. Istotne jest przy tym delikatne mieszanie w garnku z tkaniną oraz unikanie dużych różnic temperatur. **Mimo tego należy przestrzegać następującej wskazówki:** Podczas farbowania i prania wełny zawsze zachodzi ryzyko zbiegnięcia się tkaniny i sfilcowania. Założyć gumowe rękawiczki. Do dużego garnka wlać 6 litrów wody o temperaturze ciała. Dodać całą zawartość woreczka, wymieszać i rozpuścić. Dodać ok. 300 ml octu (lub ok. 50 ml esencji octowej 25 %). Czysty materiał całkowicie zanurzyć. Kąpiel farbiarską podgrzewać na średnim ogniu, delikatnie mieszając, dopóki materiał nie zacznie nabierać koloru. Przydatny może być termometr kuchenny: musi on wskazywać temp. co najmniej 60 °C. Utrzymać temperaturę i kontynuować proces farbowania przez ok. godzinę. Często delikatnie mieszać, aby kolor był równomierny. Zdjąć garnek z kuchenki i ostudzić, mieszając od czasu do czasu. Gdy kąpiel farbiarska jest jeszcze letnia, ostrożnie opłukać tkaninę ciepłą wodą. Później zawsze prać oddzielnie w temp. 40 °C.

Więcej inspiracji można znaleźć w naszym serwisie YouTube

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL



# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



### Utrwalacz do barwnika dla ekspertów:

Odzież zafarbowana barwnikiem do tkanin simplicol dla ekspertów może nieco wyblaknąć, dlatego należy ją prać w temp. maks. 40 °C z tkaninami w podobnym kolorze. Utrwalacz do barwnika simplicol dla ekspertów zwiększa intensywność koloru i trwałość barwnika do tkanin simplicol dla ekspertów.



### Farbowanie i utrwalanie w jednym procesie:

Tkaniny można zafarbować w pralce i utrwalić kolor podczas płukania – wszystko w ramach jednego procesu. Szczegóły w instrukcji farbowania. Utrwalanie po farbowaniu: W przypadku farbowania w misce lub w garnku proces utrwalenia koloru następuje osobno. Należy przedtem dokładnie wypluć tkaniny. Pralka: Wybrać program do płukania i umieścić zawartość 1 buteleczki utrwalacza w dozowniku płynu do płukania. Uruchomić program. Miska: Dodać zawartość 1 buteleczki utrwalacza do 8 litrów zimnej wody. Zafarbowaną odzież włożyć do kąpielii z utrwalaczem na 15 minut, regularnie obracać materiał. Dokładnie wypluć.

### Zalecenie:

Do prania stosować delikatny środek piorący. Proces utrwalania można powtórzyć po kilku praniach.

### Wskazówki

- Należy stosować maks. 3 opakowania barwnika do tkanin simplicol dla ekspertów na jeden proces farbowania.
- Jednorazowo farbować maksymalnie 1200 g prania .
- Po barwieniu wzory często pozostają widoczne. Szwy polies- trowe i poliestrowe zamki błyskawiczne nie przyjmują koloru.
- Plamy, wyblakłe miejsca lub ślady środków wybielających czasami nie zostają całkowicie zakryte podczas barwienia.
- Nie należy farbować materiałów czysto syntetycznych, jak poliester, poliamid i akryl oraz odzieży z dodatkami specjalnymi.
- Występujące niezwykle rzadko pozostawienia resztek farby na pralce i częściach z tworzywa sztucznego należy prze- trzeć zwykłym 5 - 10% wybielaczem zawierającym chlor.

Więcej inspiracji można znaleźć w naszym serwisie YouTube

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL

